

CÓDIGO: 410 / 411 / 412

ESMALTE SINTÉTICO - TINTA PRONTA

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Esmalte Sintético Tinta Pronta é indicado para pintura parcial ou geral em veículos automotivos e peças metálicas em geral. Possui secagem rápida e alto brilho. Utilizado em retoques e repintura em geral, reproduzindo enorme variedade de cores originais de fábrica.

**COMPOSIÇÃO:**

Resina alquídica, solventes aromáticos e alifático, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas e aditivos.

**PRODUTOS E ADITIVOS:**

Solução Desengraxante TH710  
Primers e Complementos da Skylack  
Esmalte Sintético Tinta Pronta  
Endurecedor Para Esmalte Sintético 600  
Redutor Para Sintético TH740

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.

**CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:**

\* **Concentrado:** Para 5 partes em volume de Esmalte Sintético Tinta Pronta, adicionar 1 parte em volume de Redutor TH740;  
\* **Catalisado:** Para 6 partes em volume de Esmalte Sintético Tinta Pronta, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor 600 e 5 a 10% em volume de Redutor TH740 sobre a mistura catalisada;

**APLICAÇÃO:**

Aplicar 3 a 4 passadas, com 40 a 50 lbs/pol<sup>2</sup>. Intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.  
**Possíveis substratos:** Todos Primers da Skylack devidamente preparados.

**VIDA ÚTIL DA MISTURA:**

**Catalisado:** Consumir a mistura em até 4 Horas.

**SECAGEM:**

**Ao ar (25°C)** - livre de pó: 20 minutos; Ao toque: 2 horas; Manuseio: 12 horas; Final: 72 horas.  
\* O uso do **Endurecedor 600**, diminui a secagem Final para 48 horas, e melhora a dureza e resistência.

**USO DO EPI:**

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;  
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;  
Utilizar máscara protetora contra vapores orgânicos e particulados, óculos de segurança e luvas nitrílicas; Evitar inalar e ingerir o produto.

**PRAZO DE VALIDADE:**

2 anos para cores metálicas e 5 anos para as demais, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

**DICAS:**

\* Não repintar o veículo antes de realizar um teste comparativo de cor;  
\* Usar sempre o Thinner e catalisador indicado pela Skylack;  
\* Usar sempre Primers, e Complementos da Skylack;  
\* A aplicação pode ser polida após a secagem total.

**OBSERVAÇÃO:**

Controle de qualidade. Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
0	26/01/2013	FABIANO ROMERO	VAILTON MENDES