

CÓDIGO: 140-00250

PRIMER SKYFILL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Primer indicado no preparo de superfícies ferrosas (nuas, fosfatizadas e com massas). Apresenta excelente aderência, bom enchimento e boa lixabilidade.

COMPOSIÇÃO: Resinas alquídicas, algodão nitrocelulose, solventes aromáticos, ésteres, pigmentos, cargas minerais e aditivos.

PRODUTOS E ADITIVOS: Primer Skyfill
Thinner Para Laca Nitrocelulose TH750

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.

CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO: Para 1 partes em volume de Primer Skyfill, adicionar 1 parte em volume de Thinner Para Laca Nitrocelulose TH750.

VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO: 18 a 22 segundos no Copo Ford N° 4 a 25°C.

APLICAÇÃO: Aplicar 4 a 5 passadas, com 40 a 50 lbs/pol², com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.
Possíveis substratos:
* Chapas metálicas;
* Wash Primer Fundo Fosfatizante 550;
* Pintura original de fábrica devidamente preparada.

SECAGEM:

	Ao ar a 25°C	Estufa a 60°C
* Toque:	10 minutos;	* Final: 30 minutos.
* Manuseio:	45 minutos;	
* Final:	2 horas.	

LIXAMENTO: Iniciar com a lixa 400 e finalizar com a lixa 600.

USO DO EPI: Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;
Utilizar máscara protetora contra vapores orgânicos e particulados, óculos de segurança e luvas nitrílicas; Evitar inalar e ingerir o produto.

PRAZO DE VALIDADE: 3 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS:
* Utilizar sempre o thinner indicado para a mistura;
* Utilizar lixas adequadas para o lixamento;
* Para lixamento aguardar o tempo de secagem especificado.

OBSERVAÇÃO: Controle de qualidade. Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
0	28/03/2016	CÍNTIA G. MELO	VAILTON MENDES