

**CÓDIGO: 220-RR200**

**VERNIZ SKYFAST HS 5:1 RR200**

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

O Verniz Skyfast HS 5:1 RR200 é um verniz poliuretano acrílico bicomponente de alto rendimento, indicado para pequenos retoques na repintura automotiva. É um produto de alta performance, e com isso apresenta propriedades de secagem ultrarrápida, alto teor de sólidos, alta resistência a intempéries. Possui excelente retenção de brilho, resultando em um acabamento excelente.

**COMPOSIÇÃO:**

Resina acrílica poliuretânica, solventes orgânicos e aditivos.

**PRODUTOS E ADITIVOS:**

Verniz Skyfast HS 5:1 RR200  
Endurecedor RR020  
Thinner Para PU TH700

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.

**CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:**

Para 5 partes em volume de Verniz Skyfast HS 5:1, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor RR020 e 1 parte em volume de Thinner TH700 sobre a mistura catalisada.

**VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:**

16 a 18 segundos no Copo Ford N° 4 a 25°C.

**APLICAÇÃO:**

Aplicar 2 passadas, com 35 a 40 lbs/pol<sup>2</sup>, com intervalo de 3 a 6 minutos entre passadas.

Possíveis substratos:

- \* Base Poliéster;
- \* Skymix BP.

**VIDA ÚTIL DA MISTURA:**

30 a 40 minutos a 25°C.

Obs: Em altas temperaturas este tempo pode sofrer redução.

**SECAGEM:**

Ao ar a 25°C		Estufa a 60°C
* Livre de Pó:	20 minutos;	* Polimento: 15 minutos.
* Manuseio:	40 - 50 minutos;	
* Polimento:	90 minutos.	

**USO DO EPI:**

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;  
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;  
Utilizar máscara protetora contra vapores orgânicos e particulados, óculos de segurança e luvas nitrílicas; Evitar inalar e ingerir o produto.

**PRAZO DE VALIDADE:**


2 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

**DICAS:**

- \* Utilizar sempre o endurecedor e o thinner indicado para a mistura;
- \* Recomenda-se realizar o polimento somente após a secagem total.

**OBSERVAÇÃO:**

Controle de qualidade. Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.



As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
0	26/11/2013	FABIANO ROMERO	VAILTON MENDES